

乙烯基硅油 RH-Vi321

成分信息

乙烯基封端聚二甲基硅氧烷

物化参数

外观	无色透明液体
粘度 (25°C, mm ² /s)	110±25
乙烯基含量 (wt%)	1.06±0.03
挥发份 (150°C/3h, %)	≤1.0

应用

端乙烯基硅油具有很好的活性,可与含氢硅油等进行交联反应。根据其粘度的不同,乙烯基含量的不同,加上其它添加剂,可以制作不同硬度及不同机械性能要求的加成型液体硅橡胶。

贮运

远离火源。阴凉干燥密封贮存。保质期 24 个月

特别说明

本文所提供的技术参数均为典型值,仅供参考,不作为产品验收标准,恕不经预告更改。由于使用条件的差异,我们不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性,不承担由此产生的任何直接、间接或意外损失责任。用户在使用产品之前应进行相关试验或咨询我司技术人员。